

昭和產品清單

產品名稱	固含%	粘度	PH	最低成膜溫度°C	應用
CAP 600	44±2	2000-10000	7.5-9.5	62	各種金属材料罩面, 各種金属底漆
TI-3052	51±1	3000-7000	7.0-8.0	37	防銹塗料用, 各種金属塗料用
AP-6750	45.5±1.5	2000-6000	7.0-9.0	0	防銹塗料用, 各種金属塗料用
AP-3175	45±1	5000-13000	8.0-9.5	0	汽車底盤塗裝, 修補用途。各種金属用高光澤清漆用途
CAP-800	40±1	2-40	8.0-10.0	40-50	不粘鍋用途的氟樹脂分散液用水性成膜劑。
CAM-4840	33±1	4000-8000	7.0-8.5	0	仿石材, 多彩塗料等的啞光面漆
AP-3900	50±2	10-500	7.5-9.5	35	高耐候的高級外牆塗料, 隔熱塗料等
CAM-91	35.5±1.5	<200	8.0-9.5	0	多彩塗料, 真石漆等塗料用的罩面漆
KSC-86	50±1	2000-5000	8.0-10.0	0	耐沾污彈性塗料
ATP-250	47.5±1.5	200-500	9.5-11.5	0	水性路標漆
AP-7010	47.5±1.5	3000-7000	8.0-9.5	<90	用於塑料, 比如PS, ABS等
OLZ-1354	58±1	100-800	7.0-8.0	3	阻尼塗料